

RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO., LTD.

〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

エースコート S1金

製品紹介

エースコート S1金は、アルキッド系樹脂を主成分とした防錆油で、溶剤で希釈しています。溶剤揮発後、黄色透明硬質被膜を形成します。

特長

1. 被膜の乾燥時間が早く、乾燥後の被膜は密着性が良く、長時間老化しません。
2. 乾燥後の被膜が耐油性を有する為、機械油に侵されません。
3. 黄色透明硬質被膜で、ベトツキがなく、作業性が良く、被塗物の状態が確認できます。

注意点

1. 塗布膜は低温時の曲げ衝撃で、亀裂や剥離を起こすことがあります。
2. 引火性液体なので取扱いには火気に注意してください。

用途

1. 鉄鋼製品の防錆

荷姿

20L ペール缶

塗布方法

常温において、スプレー、浸漬のいずれも可能です。

除膜方法

長期間経過した場合でも、石油系溶剤で除去できます。

代表性状

試験項目	代表性状
外 観	赤褐色透明液体
粘 度 Ford Cup No.4	10 秒
引 火 点 TAG °C	25.0
膜 厚 μm	4
乾燥時間 分	15
湿 潤 hr	720
塩水噴霧 hr	3
屋内保管	1 年

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

161803/0001MS

CATL-J-456103700