

RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ラスファイター 20-1・20-2

軟質膜

製品紹介

ラスファイター 20-1および20-2は、JIS K 2246 に規定された溶剤希釈形さび止め油2種(NP-2)に該当する、溶剤希釈形ペトロラタム・ポリマー系さび止め油です。溶剤揮発後、薄い軟質ペト膜を形成します。20-1は薄膜形、20-2は厚膜形です。

特長

1. 屋内の長期～最終防錆に優れています。
2. 作業性・取扱性(加熱ペト形に比べ室温使用が可能)に優れています。
3. 塗布膜は軟質膜のため除去が容易です。
4. 簡単なカバーを施せば、屋外でも長期間防錆効果があります。

用途

1. 摺動部の長期～最終防錆
2. 鋼・鉄の大型部品、製品(金型・バネ・ワイヤー・ボルト・シャフト等)の防錆

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤、各種溶剤(浸漬・ペーパー)で除去出来ます。

代表性状

試験項目	20-1	20-2
外 観	茶褐色不透明液体	
動 粘 度 (40℃) mm ² /s	15.89	59.3
引 火 点 (PM) °C	50	48
膜 厚 μm	19	41
湿潤試験	1440H-A級	1440H-A級
塩水噴霧 hr	192H-A級	240H-A級
屋内放置	1年以上	2年以上

荷 姿

- 20L ペール缶

002002/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

CATL-J-456104800-456104900-20200228