



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ラスファイター MP

製品紹介

ラスファイター MPは、水・溶剤・鉱油・グリースなどに容易に溶け、それら希釈剤を変える事により用途に応じた様々なタイプの防錆油を作ることが出来る濃縮防錆油剤です。特に熱処理品の冷却兼防錆にエマルジョンタイプで多く使用されています。

特長

1. 水・溶剤・鉱油・ペト・グリースに容易に溶けます。
2. 希釈倍率を自由に変更し、能率的に防錆油を作ることが出来ます。
3. エマルジョン系は、防食性・防腐蚀性に優れます。

使用法

用途に応じ、適当な希釈剤に希釈し、攪拌機等で均質に溶解させて使用して下さい。

塗布方法は、浸漬・スプレー・シャワーなどいづれでも可能です。

除膜法

エマルジョン系は水・お湯・アルカリ液で、その他のタイプは石油系溶剤・有機溶剤で除去できます。

荷姿

200L ドラム

20L ペール缶

代表性状

試験項目/希釈倍率	希釈剤	灯油		水	
	— 原液	5倍	10倍	5倍	10倍
外 観	茶褐色液体	薄茶褐色透明液体	薄茶褐色透明液体	白乳色液体	白乳色液体
粘 度 (40℃) mm ² /s	30.86	2.03	1.78	1.20	0.79
引 火 点 °C	130 (C.O.C.)	50 (PM)	50 (PM)	—	—
乳化安定度 (室温 24hr)	—			クリーム 2ml	クリーム 2ml
湿潤試験 hr	—	720-A級	720-A級	360-A級	120-A級
屋内放置	—	6ヶ月以上	3ヶ月以上	3ヶ月以上	1ヶ月以上

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

001712//0001MS

CATL-J-456300300-20171215