

RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ラスファイター AS乾性

製品紹介

ラスファイター AS乾性は、アルキッド系樹脂を主成分とした乾性被膜形成び止め油で、溶剤で希釈していません。溶剤揮発後、硬質の無色透明なワニス膜を形成します。尚、焼付けを施すと更に強固な膜になります。

特長

1. 乾燥が速く、塗布膜はベタツキ・スリップがありません。
2. 屋内での長期～最終防錆に適します。

注意点

1. 塗布膜は低温時の曲げ衝撃で、亀裂や剥離を起こすことがあります。
2. 塗布膜の除膜性に難があります。

用途

1. 鋼～亜鉛鋼管および型鋼の最終防錆
2. 大型ロール・歯車・金型・鋼材などの最終防錆
3. 工具・農耕土木用具の最終防錆

荷姿

- 20L 缶

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗りなど、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は芳香族系溶剤(ラッカー・シンナーなど)で除去出来ますが、石油系脂肪族溶剤では殆ど除去出来ません。

代表性状

試験項目	代表値
外 観	茶褐色透明液体
動 粘 度 (30°C) mm ² /s	2.770
引 火 点 (タグ) °C	10以下
湿 潤	720h-A級
塩 水 噴 霧	48h-A級
乾 燥 性	5分
膜 厚 μm	8.0
膜 色 相	無色透明
屋 内 放 置	1年以上

000305/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

ラスファイター AS カンセイ 430670J