

# RUST PREVENTIVE OIL



## NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## ラスファイター J-36

### 製品紹介

ラスファイター J-36は、JIS K 2246 に規定された溶剤希釈形さび止め油3種(NP-3)に相当する溶剤希釈形鋳油系さび止め油で、溶剤揮発後、やや厚い軟質膜を形成します。危険物第4類第2石油類に該当します。

### 特長

1. みがき棒鋼を対象に開発した製品で、生地の光沢を維持します。
2. 酸霧囲気に対して強い。
3. 耐オイルステイン性に優れます。
4. 非鉄金属の防食にも優れます。
5. 抗乳化性がやや劣ります。

### 用途

1. みがき棒鋼などの最終防錆。
2. 研磨部品の防錆。(前処理剤・水分は除去が必要)
3. プレス加工品、熱処理部品の防錆。
4. アルミダイキャスト製品の防錆。
5. 亜鉛及び亜鉛ダイキャスト製品の防錆。

### 荷姿

- 200L ドラム
- 20L ペール缶

### 塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

### 除膜法

被膜は石油系溶剤や各種溶剤(浸漬・ペーパー)、およびアルカリ液で除去出来ます。

### 代表性状

試験項目	代表性状
外観	茶褐色透明液体
粘度 (40℃) mm <sup>2</sup> /s	4.70
引火点 °C	45.0
水置換性	合格
湿潤試験 hr	1440-A 級
塩水噴霧 hr	48-A 級
除膜性 (室温)	合格
屋内放置	6ヶ月

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい

●掲載の性状・性能等については正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

001710/0001MS

CATL-J-456107000-20171031